



Made to last

Patented systems

VERBINDUNGSPLATTE OST-WEST-SYSTEM

K23815



Materialeigenschaften

NBezeichnung: Verzinkter Stahl DX51D;
Oberflächenbehandlung: Z100;
Höchste Zugfestigkeit Rm (N/mm²): 390;
Streckgrenze Re (N/mm²): 320;
Dehnung (%): 31,4;
Chemische Zusammensetzung geprüft gemäß UNI EN 10346:2015 – Zertifikat 3.1

Technische Eigenschaften

Nennstärke: 8-10 mm;
Oberflächenbeschichtung: weißes/graues Polyester

